


高荷重・汎用
生分解性

マルチバイオグリース2



環境中で分解しやすいグリース
生分解度28日で60%以上
(OECD301C試験による)

エコマーク認定番号
14 110 002号

～特徴～

- ◎エコマーク基準をクリアした生分解性を有しております。
- ◎耐荷重性・耐摩耗性に優れています。
- ◎耐熱性・耐水性に優れています。
- ◎機械的安定性・酸化安定性に優れているため長時間使用できます。
- ◎使用温度範囲 -20℃～130℃

建機・農機具・車両等、海・河川・湖沼、
土壌など地球に優しい生分解性グリース

代表性状

試験項目		試験方法(JIS)	マルチバイオグリース2	弊社汎用極圧グリースとの比較 マルチダイヤEPグリース2	
混和ちょう度 (25℃)		K 2220	285 (2号)	281 (2号)	
滴点	℃	K 2220	206	206	
銅板腐食 (100℃, 24h)		K 2220	緑色、黒色変化なし	緑色、黒色変化なし	
蒸発量 (99℃, 22h)	質量%	K 2220	0.08	0.15	
離油度 (100℃, 24h)	質量%	K 2220	1.9	2.8	
酸化安定度 (99℃, 100h)	kPa	K 2220	25	20	
きょう雑物	(10μ以上)	個/cm ³	K 2220	35	208
	(25μ以上)	個/cm ³	〃	35	69
	(75μ以上)	個/cm ³	〃	0	0
	(125μ以上)	個/cm ³	〃	0	0
混和安定度 (10万回)		K 2220	362	349	
水洗耐水度 (38℃, 1h)	質量%	K 2220	1	2	
低温トルク	(-20℃, 起動トルク)	mN・m	K 2220	330	150
	(-20℃, 回転トルク)	mN・m	〃	150	63
湿潤 (14日)	級	K 2220	A級	A級	
高速四球試験 (1770±60rpm) 融着荷重	N	K 2220	2,452	1,961	
生分解度 (28日)	%	OECD 301C	60	---	
魚類急性毒性 (96h, LC ₅₀)	mg/L	OECD 203	100以上	---	

製品荷姿



420ml×10本 ジャバラ
従来のグリースガンで
使用可能です

マルチバイオグリース2は弊社汎用極圧リチウム系グリースのマルチダイヤEPグリース2と比較して同等以上の性能を有しています



大同油脂株式会社

本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-1-9

TEL 03(3493)8601(代)

FAX 03(3492)5094

工場 〒228-0003 神奈川県座間市ひばりが丘4-28-10

TEL 046(251)0758(代)

特約店