

## DYC カップグリース (一般用グリース)

本グリースは、精製鉱油とカルシウム石ケンからなる淡黄色半固体状のグリースです。  
JIS K2220の一般用グリース1種の品質をクリアしており、低温・低荷重の一般産業機械の軸受け及び水と接触する潤滑箇所に適したグリースです。

### 《特長》

- ◎耐水性に優れ、水と接触する潤滑箇所に最適です。
- ◎機械的安定性が良く、低速の転がり軸受けの潤滑箇所に最適です。
- ◎使用温度範囲  
-10℃～60℃

### 《代表性状》

試験項目	試験方法(JIS)	2号	3号
混和ちょう度(25℃)	K 2220	281	228
滴点℃	K 2220	106	109
銅板腐食(室温, 24h)	K 2220	緑色、黒色変化なし	緑色、黒色変化なし
灰分 質量%	K 2220	1.2	2.0
水洗耐水度(38℃, 1h) 質量%	K 2220	1	1
水分 質量%	K 2220	0.5	0.5
基油の動粘度(40℃) mm <sup>2</sup> /s	K 2220	67	67

### 《グリースの上手な管理》

- ◎直射日光・高温環境での保管は避けて下さい。
- ◎開封後は、ごみや異物の混入を防ぐため使用後は蓋を必ず閉めて下さい。  
また、開封したグリースは出来るだけ早く使用して下さい。
- ◎使い残したグリースは、油分離を防ぐためにも表面を平らにし、くぼみや空洞がないようにして下さい。

### 主な関係法令

消防法・労働安全衛生法・海洋汚濁防止法・化学物質管理促進法・下水道法・水質汚濁防止法・産廃物の処理及び清掃に関する法律

★代表性状値は、製品の改定により予告なく変更されることがあります。